

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS.

Pintura al agua tipo látex acrílico anti hongos de alta calidad, resistencia y poder cubriente para paredes interiores y exteriores. De fácil aplicación, rápido secado y óptima terminación en todo tipo de mampostería y revoques. Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolímero acrílico que le otorgan excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

Se aplica como pintura de terminación de las siguientes tipos de superficies:

- Revoques.
- Enduido.
- Paredes pintadas o selladas con cal.
- Hormigón
- Ladrillos
- Yeso
- Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.

Usos: todo tipo de mampostería o revoques en interiores o exteriores.

Terminación: Mate.

Colores: 16 colores*

Densidad: 1,35-1,45 Kg./lt.

Rendimiento: 8 a 12 m²/lt por mano (según tipo de superficie)

Secado: 4 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).

Dilución y limpieza: Agua

Dilución: 5 a 10%

Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.

Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.

Lavabilidad: Lavable.

*Solicite carta de la línea **INSPIRACIÓN Acrílico Color VITRO** en pinturerías o veala en nuestra web www.vitro.uy

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminando suciedad, humedad, grasa, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos o algas eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En superficies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad. Luego aplicar una o dos manos de Sellador Pigmentado VITRO como imprimación del Acrílico Color VITRO.

En superficies con polvillo suelto o entizadas, previamente se debe aplicar Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia. Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO como imprimación del Acrílico Color VITRO.

En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la superficie.

IMPORTANTE: Para los colores: **Amarillo Solar 02, Rojo Fuego 10 y Naranja 11** se debe aplicar previamente una o dos manos de imprimación blanca cubriente como ser Sellador Pigmentado VITRO o Latex Blanco VITRO.

APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la superficie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto n° 69/011



-MANTENER RECIPIENTE BIEN CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES. -DURANTE LIJADO Y APLICACIÓN PROTÉJASE CON GUANTES, LENTES Y MÁSCARA RESPIRATORIA. -EN CASO DE SALPICADURA EN PIEL U OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. -EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO Y CONSULTAR UN SERVICIO MÉDICO. -NO VERTER EL CONTENIDO EN DRENAJES O CURSOS DE AGUA. -HOJAS DE SEGURIDAD EN www.vitro.uy

PRODUCTO NO PELIGROSO
SEGÚN CLASIFICACIÓN ONU

CIAT TOXICOLOGÍA
LLAME AL TEL.: 1722

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO